



# Bona Traffic HD Raw

BI COMPONENT, LAC PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul & senzația de lemn pur



Bona Traffic HD Raw oferă un nivel ridicat de protecție pentru podelele din lemn, păstrând în același timp aspectul și senzația lemnului netratat. Un produs premium pentru un aspect premium. Structura sa unică de suprafață creează o senzație haptică, care nu este doar o plăcere de mers pe care, ci are o siguranță ridicată la alunecare, ceea ce îl face excelent pentru casele cu copii și animale de companie. Sigur atât în aplicare, cât și în utilizare, așa cum se arată în clasificarea EC1PLUS, pentru un impact foarte scăzut asupra mediului aerului din interior. Formulă transparentă, care nu îngălbenește.

- Păstrează senzația & aspectul de lemn pur
- Protecție de lac cu impresie naturală
- Aplicare sigură și ușoară
- Siguranță ridicată la alunecare



# Bona Traffic HD Raw

BI COMPONENT, LAC PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul & senzația de lemn pur

## DATE TEHNICE

<b>Tip de produs:</b>	Lac bi-component, poliuretanic pe bază de apă
<b>Conținut solid:</b>	aprox. 32%
<b>Luciu (la 60°):</b>	aprox. 4% (pe sticlă)
<b>Raport mixare:</b>	1 parte Întăritor cu 1 litru Traffic HD Raw sau 0.41 L Întăritor cu 4,54 L Traffic HD Raw (≈8 vol%)
<b>Pot life:</b>	max. 3 ore la 20°C (mai scurt dacă este mai cald)
<b>Diluție:</b>	Dacă este necesar, adăugați 4% Bona Retarder pentru un timp de deschidere mai mare.
<b>Timp uscare, pentru:</b>	Reacoperire: 2-4 ore* Trafic ușor: 24 ore* *în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.
<b>Unelte aplicare:</b>	Rolă Bona Microfibre sau Polyester (11 mm fir)
<b>Consum:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /litru (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strat
<b>Siguranță</b>	Lac: Neclasificat Întăritor: Clasificat (vezi Fișa de Siguranță)
<b>Curățare:</b>	Curățați uneltele de material rezidual folosind minim de apă. Materialul uscat se îndepărtează doar cu acetonă.
<b>Valabilitate:</b>	1 an de la data producției, în recipient original sigilat
<b>Depozit/transport:</b>	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
<b>Deșuri:</b>	Recipientele goale și cele contaminate se vor gestiona conform normelor locale.
<b>Ambalaj:</b>	3 x 4,95 litri inclusiv întăritor
<b>Certificate:</b>	EMICODE; EC1 <sup>PLUS</sup> – Foarte reduse emisii în aerul din interior

Informații adiționale detaliate sunt disponibile în Fișa de Siguranță.

## PREGĂTIRI

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți.

Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. Temperatura minimă de utilizare este 13°C.



# Bona Traffic HD Raw

BI COMPONENT, LAC PE BAZĂ DE APĂ

**Păstrează aspectul & senzația de lemn pur**

## SCHEMĂ DE TRATARE

Protocol standard:

1-2x Bona Grund<sup>1</sup>

1-2x Bona Traffic HD Raw<sup>1</sup>

Pentru colorare:

1x Bona Craft Oil 2K<sup>2</sup>

2x Bona Traffic HD Raw

<sup>1</sup> suprafața trebuie să primească 3 straturi în total.

<sup>2</sup> pentru reducerea riscului de supurare, se recomandă un consum minim. Folosind o lavetă înfășurată pe un pad de culoare roșie sub o mașină monodisc pentru aplicare, va ajuta să păstreze uleiul la suprafață.

## APLICARE

- 1) Agitați recipientul de lac și adăugați întăritorul. Agitați instant amestecul timp de 1 minut. Folosiți mixture imediat sau în cel mult 3 ore. Dacă amestecați cantități mai mici de lac, atunci 1 secțiune a sticlei de întăritor corespunde cu 1 litru de lac.
- 2) Aplicați folosind rola Bona cu consum de 8 -10m<sup>2</sup>/litru (120-100g/m<sup>2</sup>). Roluiți alternativ perpendicular și apoi pe lungimea fibrei lemnului, evitând acumulările de material. Întotdeauna păstrați "marginile ude" pentru a evita urmele de suprapunere.
- 3) Lăsați să se usuce bine înainte de aplicarea următoarelor straturi. Asigurați o bună ventilație.
- 4) Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară Sistemul Bona Scrad gr.150 (sau mai fină) și îndepărtați preful înainte de aplicarea stratului final de lac.

**Notă:** Dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la aplicarea și uscarea stratului de grund/lac, atunci este întotdeauna necesară șlefuirea intermediară.

Traficul pietonal poate fi reluat după 24 de ore, dar suprafața rămâne susceptibilă de zgâriere până la maturizarea deplină. Maturizarea deplină este atinsă după aproximativ 7 zile. Nu acoperiți cu carpete și nu ștergeți cu mop umed până la maturizare.